



Справочная информация для идентификации посуды любого производства по ГОСТ

На эмалевом покрытии посуды допускаются прогары и обнажение грунта на острых кромках шириной не более 4 мм, еколы без обнажения металла вокруг следов от обжигового инструмента, нарушение сплошности покровной эмали на швах наружной и внутренней поверхности.

На поверхности эмалированной посуды должно быть не более пяти дефектов, указанных в таблице.

ДОПУСКАЕТСЯ	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
ОБНАЖЕНИЕ ГРУНТОВОЙ ЭМАЛИ, ПРОГАРЫ	
НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1 СМ ²	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПЯТНА ЭМАЛИ ДРУГОГО ЦВЕТА	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ НЕ БОЛЕЕ 1,5 СМ ² , НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ — НЕ БОЛЕЕ 1 СМ ²	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЕСЛИ ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ УКАЗАННОГО НОРМАТИВА.
МЕСТНЫЕ УТОЛЩЕНИЯ ЭМАЛИ	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ НЕ БОЛЕЕ 0,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЙ	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
НЕРОВНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ БОРТОВОЙ ЭМАЛИ, ВСКИП И ЖЕЛТИЗНА В МЕСТЕ СОЕДИНЕНИЯ БОРТОВОЙ И ПОКРОВНОЙ ЭМАЛИ	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЛУБИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 6,0 ММ	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПУЗЫРИ, БУГОРКИ, КРАТЕРЫ НА ШВАХ РАЗМЕРОМ ДО 4,0 ММ	
ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 10 ШТ. НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ БОЛЕЕ 6 ШТ. НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЕСЛИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДОПУЩЕНИЙ БОЛЬШЕ УКАЗАННОГО НОРМАТИВА
ПОСТОРОННИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ ДО 3 ММ	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 5 ШТ	
РАЗРЫВЫ ПОКРОВНОЙ ЭМАЛИ	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ БОРТА	
ПРОСВЕТЫ ГРУНТОВОЙ ЭМАЛИ	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 12 СМ ²	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ВСКИПЫ ЭМАЛИ БЕЗ ОБНАЖЕНИЯ МЕТАЛЛА	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 2,5 СМ ²	НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
СМЕЩЕНИЕ АРМАТУРЫ ОТ НОРМАТИВНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ	
ДОПУСКАЕТСЯ ЕСЛИ СМЕЩЕНИЕ НЕ ПРЕпятствует ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОСУДЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	
СКОЛЫ ЭМАЛИ НА НОЖКЕ ВЕДРА	
ДОПУСКАЕТСЯ НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕ БОЛЕЕ 4 СМ ²	

На декорированных изделиях допускаются следующие дефекты рисунка:

- волосные линии и разрывы;
- нечеткость контура;
- выгорание и различие в тоне красок;
- следы лаковой пленки декалькомании керамической.